

AntiRust

Быстро высыхающий противокоррозионный грунт для металла

15 08 21

Быстровсыхающий алкидный грунт, содержащий противокоррозионный пигмент

Применение:

- Для металла
- Для профессионального применения

Сфера использования:

- Для грунтования металлических поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации атмосферному воздействию перед окраской алкидной краской для металла TopLak
- Можно использовать также без покрывной краски для окраски металлических конструкций, эксплуатируемых в сухих помещениях
- Особенно подходит для применения, если технологический процесс требует высокой скорости высыхания покрытия

Свойства:

- Содержит противокоррозионный пигмент
- Быстро высыхает
- Улучшает адгезию поверхности
- Обладает хорошей укрывистостью
- Белый и тонируемый по каталогу тонов RAL

Компоненты:

- Алкидная смола
- Противокоррозионный пигмент
- Пигменты
- Наполнители
- Растворитель
- Технологические добавки

Технические характеристики:

Цвет	Белый и тонируемый (базы А и С)			
Разбавитель	Растворитель 001			
Степень блеска	Совершенно матовый			
Время высыхания	Толщина сухой плёнки 50 µm	+ 10°C	+ 23°C	+ 35°C
	От пыли	40 мин	20 мин	10 мин
	Для нанесения последующего слоя	90 мин	40 мин	30 мин
Плотность, г/см ³	1,30 – 1,40			
Содержание сухого вещества, %	65			

Подготовка основания:

- Обрабатываемую поверхность очистить от масел, жира, солей, грязи и продуктов коррозии, используя механический метод очистки
- Ранее окрашенные поверхности отшлифовать и очистить от шлифовальной пыли
- Грунтуемая поверхность должна быть сухой

Грунтование:

- Грунт перед применением тщательно перемешать
- Наносить на поверхность методом безвоздушного распыления или кистью
- В случае необходимости разбавить грунт растворителем 001 (до 10% по объёму)
- Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120 – 160 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции

Дополнительные указания по применению:

- Температура воздуха и поверхности во время грунтования и высыхания должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха не выше 80%
- Инструменты вымыть разбавителем 001 сразу после выполнения работ



AntiRust

Быстро высыхающий противокоррозионный грунт для металла

15 08 21

Расход:	<ul style="list-style-type: none"> • 13 м²/л - при толщине сухой плёнки 40 μm (мокрой - 80 μm) • 9 м²/л - при толщине сухой плёнки 60 μm (мокрой - 120 μm) • Расход зависит от вида поверхности, а также от метода и условий нанесения
Упаковка:	<ul style="list-style-type: none"> • Мет. ведро 18 л / полный паллет 22 шт.
Хранение:	<ul style="list-style-type: none"> • Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца • Хранить при температуре от -10°C до +25°C
Утилизация:	<ul style="list-style-type: none"> • Упаковку утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства
Информация о безопасности:	<ul style="list-style-type: none"> • Информация по безопасности указана в паспорте безопасности и на упаковке продукта • Предельно допустимое содержание ЛОВ (подгруппа A/i) 500 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в продукте <500 г/л
Дополнительная информация:	<ul style="list-style-type: none"> • Технические данные относятся к температуре +23±2°C и относительной влажности воздуха 50±5%

Цвет (база)	Упаковка 1	Упаковка 2	Штрихкод
Белый (база А)	18 л	22 шт./пал.	4751006563216
База С	18 л	22 шт./пал.	4751006563117

Предоставленная в технической спецификации информация основана на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкции по применению продукта. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, обращайтесь к производителю или продавцу. Информация о безопасности доступна в паспорте безопасности продукта, задекларированные показатели – в декларации эксплуатационных свойств.